

URSA DF 45



URSA
GLASSWOOL

Šiluminės, priešgaisrinės ir akustinės izoliacijos demblis iš mineralinės vatos. Nedegi, garus sugerianti, garus praleidžianti, suspaudžiama, grybeliams ir pelėsiams atspari medžiaga, pagaminta iš elastingo pluošto.

TECHINIAI DUOMENYS

šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D \rightarrow$	0,045 W/(m*K) nekinta laike
degumas euroklasė $\rightarrow$	A1 (nedegi)
vandens garų difuzijos pasipriešinimo koef. MU $\rightarrow$	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
storio tolerancijos klasė T $\rightarrow$	T1

Puikios izoliacinės vatos savybės išlaiko šilumą patalpose žiemą ir užtikrina malonią vėsą per karščius. URSA GLASSWOOL taip pat apsaugo nuo nepageidaujamo triukšmo, o kadangi yra nedegi medžiaga, kurios degumo klasė A1, veiksmingai sumažina gaisro kilimo ir plitimo pavojų.

! Svarbu

Daugumoje gaminių naudojama stiklo vata, gaunama iš perdirbimo ir pati visiškai perdirbama. Tai medžiaga, kuri apjungia dvi svarbiausias gaminio, naudojamo kaip šiluminės izoliacijos sluoksnis, savybes:

- matmenų patvarumą ir stabilumą,
- izoliacinių savybių patvarumą ir stabilumą.

Dėl tokių papildomų savybių, kaip:

- **priešgaisrinė sauga (A1 klasė - NEDEGUS gaminys),**
 - suspaudimo galimybė,
 - labai mažas nuosavas svoris,
 - paprastas transportavimas ir laikymas,
 - patogus naudojimas,
 - jokie pasipriešinimo vandens garų skverbčiai,
- tai yra vienas geriausių šilumos izoliacijos sprendimų.

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-lt.com

Pardavimo biura
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
kontakt.ursa.pl@etxgroup.com

MATMENYS IR PAKUOTĖ :

kodas	storis [mm]	plotis [mm]	ilgis [mm]	varža RD [m²K/W]	pakuotė [m²]	padėklas pakuotės [m²]
2091516	50	1 250	2x 7000	1,10	17,50	30 525,00
2091517	100	1 250	7 000	2,20	8,75	30 262,50
2091518	150	1 250	5 000	3,30	6,25	30 187,50
2091519	200	1 250	3 500	4,40	4,38	30 131,25

NAUDOJIMO SRITIS:



šlaitinis stogas, palėpė



medinis karkasas, metalo karkasas



lubos, pakabinamos lubos



pertvara

DOKUMENTAI :

- Eksplotacinių savybių deklaraciją (DoP) gamintojas pateikia: <https://dop.ursa.com/> Nr. **žiūrėkite produkto etiketę**
- Gaminio kodas: **DF45 MW-EN 13162-T1-MU1**
- Gaminiai pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) nėra laikomi pavojingais produktais arba medžiagomis.
- Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminamų gaminių higienos sertifikatas.
- Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminami gaminiai URSA GLASSWOOL atitinka EUCEB, RAL reikalavimus.
- Dąbrowa Górnicza mineralinės vatos gamyklai suteikti kokybės vadybos sertifikatai: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018.
- Gaminiai, naudojami pastatuose kaip izoliacija, užtikrina atitiktį pastatų sertifikavimo sistemų BREEAM ir LEED reikalavimams.
- Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminamiems mineralinės vatos produktams išduota III tipo aplinkosauginė deklaracija pagal standartą PN-EN 15804+A1:2014-04.

