

URSA EUROMATA 35

URSA
GLASSWOOL



Puikios izoliacinės vatos savybės išlaiko šilumą patalpose žiemą ir užtikrina malonią vėsą per karščius. URSA GLASSWOOL taip pat apsaugo nuo nepageidaujamo triukšmo, o kadangi yra nedegi medžiaga, kurios degumo klasė A1, veiksmingai sumažina gaisro kilimo ir plitimo pavojų.

! Svarbu

Daugumoje gaminių naudojama stiklo vata, gaunama iš perdirbimo ir pati visiškai perdirbama. Tai medžiaga, kuri apjungia dvi svarbiausias gaminių, naudojamo kaip šiluminės izoliacijos sluoksnius, savybes:

- matmenų patvarumą ir stabilumą,
- izoliacinių savybių patvarumą ir stabilumą.

Dėl tokių papildomų savybių, kaip:

- priešgaisrinė sauga (A1 klasė - NEDEGUS gaminyje),
- suspaudimo galimybė,
- labai mažas nuosavas svoris,
- paprastas transportavimas ir laikymas,
- patogus naudojimas,
- jokio pasipriešinimo vandens garų skverbčiai,

tai yra vienas geriausių šilumos izoliacijos sprendimų.

Šilumos, priešgaisrinės ir garso izoliacijos plokštės iš mineralinės vatos. Nedegi, garsą sugerianti, garus praleidžianti, suspaudžiama, grybeliams ir pelėsiams atspari medžiaga, pagaminta iš elastingo pluošto.

TECHNINIAI DUOMENYS

šilumos laidumo koeficientas	λ_D	→	0,035 W/(m*K) nekinta laike
degumas	euroklasė	→	A1 (nedegi)
vandens garų difuzijos pasipriešinimo koef.	MU	→	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
storio tolerancijos klasė	T	→	T3
matmenų stabilumas	DS	→	DS(70,-) ($\leq 1,0\%$)
pasipriešinimas oro srautui	AFr	→	AFr5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)

MATMENYS IR PAKUOTĖ :

kodas	storis [mm]	plotis [mm]	ilgis [mm]	varža RD [m ² K/W]	pakuotė [m ²]	padėklas [pakuotės]	padėklas [m ²]
2093971	50	600	1 250	1,40	15,00	20	300,00
2093972	70	600	1 250	2,00	10,50	20	210,00
2093973	100	600	1 250	2,85	7,50	20	150,00
2093974	150	600	1 250	4,25	4,50	20	90,00
2093971	50	610	1 250	1,40	15,25	20	305,00
2093972	70	610	1 250	2,00	10,68	20	213,50
2093973	100	610	1 250	2,85	7,63	20	152,50
2093974	150	610	1 250	4,25	4,58	20	91,50

NAUDOJIMO SRITIS:



pertvara



šlaitinis stogas, palėpė



pakabinamos lubos, akustinis panaudojimas viduje



medinis karkasas, metalo karkasas

DOKUMENTAI :

- Eksplotacinių savybių deklaraciją (DoP) gamintojas pateikia: <https://dop.ursa.com/> Nr. žiūrėkite produkto etiketę
- Gaminio kodas: **Euromata35 MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5**
- Gaminiai pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) nėra laikomi pavojingais produktais arba medžiagomis.
- Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminamų gaminių higienos sertifikatas.
- Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminami gaminiai URSA GLASSWOOL atitinka EUCB, RAL reikalavimus.
- Dąbrowa Górnicza mineralinės vatos gamyklai suteikti kokybės vadybos sertifikatai: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018.
- Gaminiai, naudojami pastatuose kaip izoliacija, užtikrina atitiktį pastatų sertifikavimo sistemų BREEAM ir LEED reikalavimams.
- Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminamiems mineralinės vatos produktams išduota III tipo aplinkosauginė deklaracija pagal standartą PN-EN 15804+A1:2014-04.



URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-lt.com

Pardavimo biura
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com

VER 21.02.2023/40



URSA Polska Sp. z o.o. pasilieka sau teisę atlikti pakeitimus be išankstinio įspėjimo. Ši informacija nėra komercinis pasiūlymas pagal prekybos kodekso nuostatas.
URSA Polska Sp. z o.o. neatsako už spausdinimo klaidas. Visi prekių pavadinimai ir prekių ženklai naudojami tik informaciniais tikslais.



21.02.2023