

URSA THERMO ULTRA 33

URSA
GLASSWOOL



Puikios izoliacinės vatos savybės išlaiko šilumą patalpose žiemą ir užtikrina malonią vėšą per karščius. URSA GLASSWOOL taip pat apsaugo nuo nepageidaujamo triukšmo, o kadangi yra nedegi medžiaga, kurios degumo klasė A1, veiksmingai sumažina gaisro kilimo ir plitimo pavojų.

! Svarbu

Daugumoje gaminių naudojama stiklo vata, gaunama iš perdirbimo ir pati visiškai perdirbama. Tai medžiaga, kuri apjungia dvi svarbiausias gaminio, naudojamo kaip šiluminės izoliacijos sluoksnis, savybes:

- matmenų patvarumą ir stabilumą,
- izoliacinių savybių patvarumą ir stabilumą.

Dėl tokių papildomų savybių, kaip:

- **priešgaisrinė sauga (A1 klasė - NEDEGUS gaminyje),**
 - suspaudimo galimybė,
 - labai mažas nuosavas svoris,
 - paprastas transportavimas ir laikymas,
 - patogus naudojimas,
 - jokio pasipriešinimo vandens garų skverbčiai,
- tai yra vienas geriausių šilumos izoliacijos sprendimų.

Šilumos, priešgaisrinės ir garso izoliacijos plokštės iš mineralinės vatos. Nedegi, garsą sugerianti, garus praleidžianti, suspaudžiama, grybeliams ir pelėsiams atspari medžiaga, pagaminta iš elastingo pluošto.

TECHNINIAI DUOMENYS

šilumos laidumo koeficientas	λ_D	→	0,033 W/(m*K) nekinta laike
degumas	euroklasė	→	A1 (nedegi)
vandens garų difuzijos pasipriešinimo koef.	MU	→	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
storio tolerancijos klasė	T	→	T4
matmenų stabilumas	DS	→	DS(70,-) ($\leq 1,0\%$)
pasipriešinimas oro srautui	AFr	→	AFr5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)

MATMENYS IR PAKUOTĖ :

kodas	storis [mm]	plotis [mm]	ilgis [mm]	varža RD [m ² K/W]	pakuotė [m ²]	padėklas [pakuotės] [m ²]
2094466	50	565	1 250	1,50	8,48	24 203,40
2094467	100	565	1 250	3,00	4,24	24 101,70
2094468	150	565	1 250	4,50	2,83	24 67,80
2094469	50	610	1 250	1,50	9,15	24 219,60
2094470	100	610	1 250	3,00	4,58	24 109,80
2094471	150	610	1 250	4,50	3,05	24 73,20

NAUDOJIMO SRITIS:



šlaitinis stogas, palėpė



vėdinamas fasadas / trisluoksnis mūras



karkasinė konstrukcija



pertvara

DOKUMENTAI :

- Eksplotacinių savybių deklaraciją (DoP) gamintojas pateikia:
<https://dop.ursa.com/> Nr. žiūrėkite produkto etiketę
- Gaminio kodas: **DP33 MW-EN13162-T4-DS(70,-)-MU1-AFr5**
- Gaminiai pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) nėra laikomi pavojingais produktais arba medžiagomis.
- Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminamų gaminių higienos sertifikatas.
- Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminami gaminiai URSA GLASSWOOL atitinka EUCB, RAL reikalavimus.
- Dąbrowa Górnicza mineralinės vatos gamykla suteikti kokybės vadybos sertifikatai: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018.
- Gaminiai, naudojami pastatuose kaip izoliacija, užtikrina atitiktį pastatų sertifikavimo sistemų BREEAM ir LEED reikalavimams.
- URSA rekomenduoja naudojant šilumos skaičiuoklę patikrinti šiluminės izoliacijos pasirinkimo tinkamumą įvairiuose objektuose šiluminių ir drėgmės savybių atžvilgiu bei atitiktį taikomiems ir būsimiems mažiausios šiluminės izoliacijos reikalavimams.
- Dąbrowa Górnicza gamykloje gaminamiems mineralinės vatos produktams išduota III tipo aplinkosauginė deklaracija pagal standartą PN-EN 15804+A1:2014-04.

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-lt.com

Pardavimo biura
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



URSA Polska Sp. z o.o. pasilieka sau teisę atlikti pakeitimus be išankstinio įspėjimo. Ši informacija nėra komercinis pasiūlymas pagal prekybos kodekso nuostatas.
URSA Polska Sp. z o.o. neatsako už spausdinimo klaidas. Visi prekių pavadinimai ir prekių ženklai naudojami tik informaciniais tikslais.

20.02.2023